



# PARQUET FLOTTANT

## AVANTAGES

- Colle fluide. Application facile grâce au bouchon permettant de régler le débit.
  - Invisible au séchage, la colle fraîche se nettoie à l'eau.
  - Classée D3 (norme EN204), résiste à l'humidité.
  - Convient sur sol chauffant sous réserve de la compatibilité du parquet.
  - Ouverture à la marche : 12 à 24 heures.
- \*Selon la norme EN923 relative aux adhésifs.

## DESCRIPTION

Colle vinylique pour assembler les rainures et languettes de parquets contrecollés et de sols stratifiés, en pose flottante. Formule D3 résistante à l'humidité.

## DESTINATIONS

Colle vinylique pour parquets contrecollés et sols stratifiés en pose flottante permettant d'assembler efficacement et durablement les lames : rainures/languettes. S'utilise dans toutes les pièces de la maison. Les supports doivent être plans, sains et secs. Les dalles de ciment ou chapes doivent être préparées avec un ragréage.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Temps de séchage	2 heures
➤ Temps de travail	4 à 8 minutes
➤ Prise définitive	24 heures



## MISE EN ŒUVRE

Tourner le bouchon pour obtenir le débit optimum.

1. Appliquer la colle dans la rainure sur toute la longueur.
2. Emboîter les lames. Effectuer un serrage en frappant sur les tranches à l'aide d'une maillet en caoutchouc.

Sur sol chauffant : arrêter le chauffage 48 heures avant la pose.

Température de travail : min +9°C.

Après chaque utilisation, bien refermer l'emballage pour éviter la formation de peau.

## NETTOYAGE

Nettoyage : outils et traces de colle fraîche : à l'eau/ Colle sèche : eau + vinaigre blanc.

## CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver entre +5°C et +30°C.

## CONDITIONNEMENT

CODE	UC	PCB	GENCOD
30611580	Biberon plastique 250 g	1	3549212477370
30605002	Biberon plastique 500 g	1	3549210023319



### SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu/ Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emplois.*

SERVICE TECHNIQUE BOSTIK

Conseils +33 (0)164 42 13 36

